Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве»
(ГБУ «ЦЭИИС»)
Адрес: 109052, Россия, город Москва, Рязанский проспект, дом 13
Тел/факс: +7 499 170-51-62, эл. почта: ceiis@str.mos.ru
Испытательный лабораторный центр
Адрес: 109052, Россия, город Москва, Рязанский проспект, дом 13
Тел/факс: +7 499 170-51-62, эл. почта: ceiis@str.mos.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АН75 от 14.10.2016

Лаборатория огневых испытаний

УТВЕРЖДАЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 57BEC04BDD77BFA17FDF4250D770A63B
Владелец: Разволяев Максим Александрович
Действителен: с 14.10.2024 до 07.01.2026

Начальник центра

М.А. Разволяев

13 марта 2025 г.

Протокол испытаний № 13/11-К от 13 марта 2025 г.
для отнесения строительных материалов к негорючим или горючим

1. Место осуществления лабораторной деятельности: 109052, г. Москва, Рязанский проспект, дом 13.
2. Наименование заказчика и контактная информация: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Стена», ООО «ГК Стена», 426039, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, д. 39, помещ. 1, тел. 8 919 906-40-45, ИНН 1840057075.
3. Ссылка на план и метод отбора: пробы (образцы) отобраны заказчиком по договору № 15/ПДД-25 от 14.02.2025.
4. Акт приема-передачи проб (образцов): № 18/К от 21.02.2025.
5. Код образцов (проб): 111210225К.
6. Описание, состояние и однозначная идентификация образцов (проб): отделочный лакокрасочный материал жидкой консистенции белого цвета, 1 ведро 15 кг. Способ изготовления образцов: заливка лакокрасочного материала в цилиндрические формы следующих размеров: диаметр 43-45мм, высота 47-53мм, высушивание образцов.
7. Дата(ы) проведения испытаний: с 24.02.2025 по 12.03.2025.
8. Требования от заказчика к предоставлению неопределенности измерений: отсутствуют.
9. Сведения о применяемом оборудовании:

№ п/п	Наименование оборудования	Заводской номер	Номер документа о метрологическом обслуживании	Срок действия до
1	Установка для испытания строительных материалов на негорючесть	001.010	2499	15.09.2025
2	Шкаф сушильный Binder ED 115	13-11207	2502	21.01.2026
3	Весы электронные лабораторные VibraHTR-220CE	131852016	С-МА/10-04-2024/331136467	09.04.2025
4	Штангенциркуль серии 601-2	04955	С-ТТ/28-05-2024/342620814	27.05.2025
5	Микрометр гладкий МК 50	8464	С-ТТ/08-08-2024/361294060	07.08.2025
6	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	401971	С-МА/18-03-2024/324648628	17.03.2025

№ п/п	Наименование оборудования	Заводской номер	Номер документа о метрологическом обслуживании	Срок действия до
7	Мультиметр цифровой FLUKE 106	34830329WS	С-МА/21-05-2024/340544368	20.05.2025
8	Измеритель влажности и температуры ИВТМ–7 М 4–Д–1	57670	С-ВСА/18-11-2024/388364304	17.11.2025

10. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Результат	Единица измерения	НД на применяемую методику (метод)	Примечание
1	Горючесть материала	не установлена	-	ГОСТ 30244-94 (метод I)	материал: негорючий

Дополнительная информация

№ образца (пробы)	Температура печи, °С			Прирост температуры в печи, Тп.п. = Тп.м. – Т.п.к., °С	Температура в центре образца, °С		Прирост температуры в центре образца, Тц.о. = Тц.м. – Т ц.к., °С	Температура на поверхности образца, °С		Прирост температуры на поверхности образца, Тп.о. = Тп.о.м. – Т.п.о.к., °С	Продолжительность устойчивого пламенного горения образца, с	Масса образца, г		Потеря массы образца, %
	Начальная, Тп.н.	Максимальная, Тп.м.	Конечная, Тп.к.		Максимальная, Тц.м.	Конечная, Тц.к.		Максимальная, Тп.о.м.	Конечная, Тп.о.к.			До испытания	После испытания	
1	751	755	755	0	710	710	0	789	789	0	0	83,8	66,4	20,8
2	748	759	759	0	722	722	0	783	783	0	0	85,1	67,7	20,4
3	750	760	760	0	717	717	0	788	788	0	0	83,7	66,4	20,7
4	749	759	759	0	714	714	0	783	783	0	0	86,5	68,5	20,8
5	752	764	764	0	721	721	0	785	785	0	0	84,5	66,7	21,1
Средняя арифметическая величина по результатам испытаний				0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	20,8

11. Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания.
12. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.
13. Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.
14. Заключения о соответствии, мнения и интерпретации: не представлены.

15. Фото образцов после испытаний:



Ответственный исполнитель:

Ведущий инженер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E9F12E445A6010A1E4A1FF446CEF091F
Владелец: Кузнецов Евгений Юрьевич
Действителен: с 28.10.2024 до 21.01.2026

Е.Ю. Кузнецов

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве».

Конец протокола.