

SPRAYSTONE-NF

ОПИСАНИЕ

Декоративная негорючая штукатурка SPRAYSTONE-NF предназначена для отделки стен и потолков на путях эвакуации в сухих помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности – жилых, офисных, общественных. Материал подходит для применения в зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м, или в помещениях вместимостью более 300 человек, в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, что подтверждается соответствующим сертификатом. Класс пожарной опасности строительных материалов НГ.

Состав применяется для внутренних работ при отделке любых минеральных поверхностей – шпатлеванных, оштукатуренных, кирпичных, из стекломагнезита и других. Не рекомендуется наносить состав на эластичные, деревянные, пластиковые, лаковые или масляные поверхности. Не рекомендуется использовать штукатурку для поверхностей с постоянно высокой влажностью (ванные комнаты, душевые, бассейны и пр.) и перепадами температур (бани, сауны и пр.).

Образует фактурное глубоко матовое покрытие, обладающее высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие) и повышенной устойчивостью к воздействию плесени и микроорганизмов. Продукт экологически чистый.

КОЛЕРОВКА

Колеровка штукатурки SPRAYSTONE-NF осуществляется только на заводе-изготовителе. Возможность колеровки в конкретный цвет и ее стоимость согласовываются индивидуально по каждому цвету. Самостоятельная колеровка не допускается во избежание потери класса пожарной опасности НГ. Кроме того, чем насыщеннее цвет покрытия, тем выше его склонность к мелению. Во избежание сильного мелления покрытия на основе штукатурки SPRAYSTONE-NF рекомендуем колеровать её в менее насыщенные (пастельные) цвета.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Старые меловые, известковые, масляные покрытия, а также отслаивающиеся покрытия необходимо удалить. Основание должно быть сухим, чистым, прочным и твердым. Старые покрытия на основе органических растворителей ошлифовать до матового состояния, пыль удалить.

Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо обработать силикатным грунтом AKVEST-2C. Если основание ранее было загрунтовано или окрашено, необходимо проверить совместимость состава с основанием, для чего проведите пробное нанесение на небольшой участок поверхности (менее 1 м^2), в случае шелушения или растрескивания окрашенной поверхности, работы по нанесению состава не производить.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением штукатурку необходимо тщательно перемешать до однородности (для достижения рабочей вязкости допускается разведение водой, но не более 5 % от объема состава). Наносить штукатурку металлическим шпателем или кельмой при температуре окружающей среды не ниже +5 ºС, относительной влажности воздуха не более 70% равномерным слоем на толщину зерна 0,5 мм, а затем, не допуская высыхания материала, создать на поверхности рисунок, используя различные инструменты в зависимости от выбранной фактуры конечного покрытия. Во избежание образования дефектов покрытия не допускается наносить штукатурку толщиной слоя, превышающей указанный на этикетке расход материала. Время высыхания между слоями не менее 8 часов, полное высыхание - 24 часа при температуре +20±2°С и относительной влажности 70±10%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Во время высыхания покрытия желательно обеспечить вентиляцию помещения. Полный набор прочности покрытие приобретает не менее чем через 14 дней.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕГОРЮЧАЯ:
класс пожарной опасности строительных материалов НГ

ПРИМЕНЕНИЕ:
для внутренних работ

МАТОВАЯ, КОЛЕРУЕТСЯ (на заводе-изготовителе)

РАЗБАВЛЕНИЕ:
допустимо добавление воды до 5% от массы.

ФАСОВКА: 15 кг.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:
краскопульт, шпатель, кельма.

РАСХОД:
0,8-1,5 кг/м^2 (в один слой)

ОЧИСТКА:
по окончании работ инструменты промыть водой.

СРОК ХРАНЕНИЯ:
12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.